

**Descrizione**

Il COCCIOPESTO viene ricavato macinando laterizi e mattoni suddivisi per cotture, composizioni chimiche delle argille, porosità e colorazione naturale (**rosso PA/0593** e **giallo PA/0594**). Senza aggiunta di pigmenti chimici e diversificando le produzioni in due categorie (grana fine 0 - 1 mm grana grossa 0 - 3 mm).

Il COCCIOPESTO viene utilizzato come inerte nella preparazione di intonaci, malte da allettamento, stuccature, palladiane, veneziane, pavimentazioni esterne quali pedonali, motivi e riempimenti in aiuole e giardini, uso fonderie.

Caratteristiche

Prodotto bioecologico, alto potere traspirante, colorazione naturale, alta affinità con calce idrauliche e murature.

Il cocchiopesto è un eccellente inerte per la formulazione delle malte per la tessitura dei muri e la formazione degli intonaci che permette di preparare malte con caratteristiche di leggerezza, traspirabilità idraulica, elasticità.

Poiché il COCCIOPESTO al momento dell'impasto con la malta di calce ha un'alta ritenzione d'acqua, ciò consente di mantenere l'idrato di calcio in soluzione, assicurando una perfetta presa.

L'intonaco di cocchiopesto può essere ricoperto da uno o più strati di calce lisciata a ferro senza cavillare dando stabilità ai manufatti, come dimostrano i pavimenti veneziani di calce e COCCIOPESTO, che da cinque secoli sopportano le oscillazioni causate dal passo dell'uomo.

Dati tecnici

Peso specifico	900/1300 kg/m ³
Resa	1/13 Kg/m ² per cm di spessore in funzione della granulometria
Resistenza al fuoco	non infiammabile
Stoccaggio	24 mesi
Rapporto d'acqua	circa 0,20 l/kg di cocchiopesto
Granulometria disponibili	0 - 1 mm e 0 - 3 mm

Preparazione di intonaci con cocchiopesto

Per ottenere un intonaco con COCCIOPESTO mescolare circa:

- 2 parti di sabbia
- 1 parte di COCCIOPESTO
- 1 parte di Calce grassa naturale in pasta

Applicazione

La muratura va preventivamente ed abbondantemente bagnata, l'impasto va applicato a mano sul rinzafo con frattazzo e cazzuola, va finito a più mani con staggia e frattazzo.

Per spessori superiori a 1 cm è indicata l'applicazione a più mani. Si consiglia di non applicare l'impasto di COCCIOPESTO con temperatura inferiore a +5°C o superiori a + 25°C con clima molto caldo o con supporti molto assorbenti si deve proteggere la

miscela da una troppa rapida essiccazione. L'impasto deve essere applicato in più mani secondo lo spessore desiderato ed in ogni caso sempre dopo un rinzafo. L'impasto si può applicare anche su murature interessate da umidità di risalita, nel caso fossero soggette a leggere efflorescenze queste devono essere ripulite con spazzolatura ed opportunamente trattate.

Confezioni e stoccaggio

Il prodotto viene fornito in sacchi 25kg.

Si conserva perfettamente senza alterazioni delle sue qualità per un periodo di 24 mesi se viene stoccato in luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Norme di sicurezza

Utilizzare una maschera antipolvere. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

27/05/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.