

BIANCO MCR (CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO)SCHEDA TECNICA

Determinazioni	Metodo rifer.	Valori
Titolo complessivo CaCO ₃ (prodotto atossico)	%	97,50
Grado di bianco		90,3 : 91
Grado di giallo		6,0 : 7,3
PH sospens. acquosa al 20%		9,0 : 9,8
Sedimentazione dopo 24 h	ml/lg	1,0 : 2,0
Punto di fluidità	ml/15g	8,0 : 13,0
Densità appar.scorr.libero	g/l	500 : 600
Densità appar.costipamento 1100	g/l	900:
Assorbimento D.O.P.	g/100g	20 : 30
Assorbimento R.L.O.	g/100g	15 : 23
Residuo a 75 micron	%	assente
Residuo a 44 micron	%	0,10max
Magnesio MgO	%	0,60 max
Ferro Fe 203	%	0,15 max
Alluminio Al ₂ O ₃	%	0,15 max
Solfati	%	assenti
Solfiti	%	assenti
Residuo insolubile in HC l	%	1,00 max
Perdita a 110% C	%	0,30 max